



## **BOLETIM TÉCNICO** **Produto: Resina Acrílica - 6006**

Revisão nº: 01  
Emitido em: 05/17

### **1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

**Nome do Produto:** Resina Acrílica

**Código Interno de Identificação do Produto:** 6006

**Nome da Empresa:** Indústria e Comércio de Solventes, Tintas e Vernizes Tempo Ltda.

**Endereço:** Travessa Leonor Mascarenhas 108 - Ramos - CEP 21040-135 - Rio de Janeiro - RJ

**Telefone da Empresa:** (0xx21) 2131-0900

**Fax:** (0xx21) 2131-0901

**E-mail:** tempo@industriatempo.com.br

**Atendimento ao Consumidor:** (21) 2131-0900 - Horário Comercial

### **2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Produto de fácil aplicação, secagem rápida, alto brilho e boa flexibilidade, proporcionando excelente acabamento. Indicado para impermeabilizar pedras ardósia, goiana e mineira; telhas de amianto, convencionais, romanas ou duplanas; concreto aparente; tijolos à vista e pisos em geral.

### **3. INFORMAÇÕES GERAIS**

**Composição:** Resina Acrílica Estirenada, Solventes Aromáticos e Éteres de Glicol.

**Tempo de Armazenagem:** 3 anos após a data de fabricação.

**Manuseio:**

**Proteção Respiratória:** Respirador semifacial com filtro para vapores orgânicos tipo Airtox II CA 5757, se não houver deficiência de oxigênio. Respirador autônomo ou de ar mandado, se houver deficiência de oxigênio.

**Proteção das Mãos:** Luvas impermeáveis, tipo Nitrílica CA.25.176, que satisfaçam as especificações legais.

**Proteção dos Olhos:** Óculos de segurança adequado para produtos químicos, tipo Uvex Stealth CA 19.072.

**Proteção da Pele:** Roupas industriais adequadas, Tipo Santanense 100% algodão. Retirar e lavar a roupa contaminada.

**Medidas de Higiene:** Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos.

**Cuidados com a Saúde:** Se for ingerido, procurar orientação médica imediatamente. Não provocar vômito. Se respingar nos olhos, lavar com água corrente em abundância durante 15 minutos. Evitar contato direto com a pele. Procurar atendimento médico.

**4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Instruções de Uso:** Homogeneizar por completo, antes de qualquer tipo de aplicação.

	<b>Padrão (25° C)</b>	<b>Método</b>
<b>Peso Específico</b>	0,901 ± 0,02 g/m <sup>3</sup>	ASTM
<b>Cor</b>	Transparente	---
<b>Viscosidade</b>	11" ± 3" CF IV	ASTM
<b>Sólidos por Peso (%)</b>	18,00 ± 1	ASTM
<b>Redutor Recomendado</b>	Redutor Thinner Extra 1101	
<b>Diluição Recomendada</b>	1ª demão - Máx. 10 %. As demais aplicar sem diluição.	
<b>Tipo de Aplicação</b>	Pistola, Pincel, Rolo de Lã e Brocha	
<b>Número de Demãos</b>	2 a 3	
<b>Intervalo entre as Demãos</b>	Mínimo: 5 horas	
<b>Espessura do filme molhado</b>	35 a 40 µ	
<b>Rendimento Aproximado</b>	5 Litros: 45 a 55 m <sup>2</sup> /demão 18 Litros:160 a 180 m <sup>2</sup> / demão.	
<b>Secagem</b>	Toque	Máx. 10 minutos
	Manuseio	Máximo: 5 horas
	Completa	Mínimo: 48 horas

**5. OBSERVAÇÕES**

- Trabalhar em local ventilado.
- O desempenho satisfatório de um sistema de pintura está associado diretamente à qualidade dos produtos, à utilização dos mesmos conforme instruções do fabricante e ao preparo correto da superfície.
- Não será garantida a eficácia dos nossos produtos, caso as informações descritas não forem cumpridas.
- A Resina Acrílica 6006, não é recomendada para aplicação em superfícies vitrificadas e esmaltadas.



## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: Resina Acrílica - 6006

Revisão nº: 01  
Emitido em: 05/17

#### 6. LINHA DE PRODUTOS

Conheça a nossa linha de produtos, desenvolvidos com a mais alta tecnologia e formulados com as melhores matérias primas disponíveis no mercado.

Código	Descrição do Produto
6006	Resina Acrílica
9000	Desplacante de Tintas Pastoso - Remotem
9001	Desplacante de Tintas Líquido - Remotem

#### 7. LINHA INDUSTRIAL

Código	Descrição do Produto
1003	Redutor Thinner Tempo Bom
3600	Redutor Thinner Vinílico
4600	Redutor Thinner Epóxi